



K19 BIANCO E GRIGIO

COLLANTE RASANTE A BASE CEMENTIZIA GRIGIO E BIANCO PER INTERNO ED ESTERNO

IMPIEGO

K19 Bianco e Grigio è stato studiato appositamente come **COLLANTE** per pannelli isolanti sia in interno che in esterno, quali sughero, polistirene, polistirene con grafite, lana di vetro, lana di roccia, etc.

K19 Bianco e Grigio è stato studiato per la rasatura di pannelli isolanti, superfici irregolari in esterno e interno. Può essere rivestito da finiture colorate sia da ogni tipo di pittura, previo utilizzo di primer idonei.

K19 Bianco e Grigio è idoneo per la rasatura di superfici irregolari in esterno e interno.

Può essere rivestito da finiture colorate sia da ogni tipo di pittura, previo utilizzo di primer idonei. Può essere applicato su:

intonaci calce-cemento, calcestruzzo, rivestimenti plastici (assicurarsi che lo stesso sia consistente e ben ancorato e trattare con primer acrilico), cartongesso (trattare con primer isolante).

PREPARAZIONE

K19 Bianco e Grigio va miscelato con circa il 25% circa di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.

Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti, rimescolare ed applicare.

APPLICAZIONE

Prima della sua applicazione assicurarsi che le superfici siano consistenti, prive di polvere, oli e grassi.

Si consiglia di effettuare le operazioni di posa su supporti che abbiano almeno 30 giorni di invecchiamento.

K19 Bianco e Grigio va miscelato con circa il 25% d'acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.

COLLANTE:

Prima di incollare i pannelli isolanti lasciare riposare l'impasto per 10 minuti ed applicare utilizzando una spatola d'acciaio dentata nei seguenti modi:

1. Su tutto il dorso del pannello;
2. Sul perimetro ed in alcuni punti del pannello.
3. Su tutta la parete trattando una piccola superficie per volta.

Ad indurimento avvenuto della colla tassellare i pannelli

RASANTE:

Per la rasatura di vari supporti (intonaco, calcestruzzo, gesso etc.) si consiglia, per evitare le fessurazioni dovute al differente modulo elastico dei materiali, di affogare una rete in fibra di vetro da 145 o 160 g/m².

Nel caso di supporti a base gesso, o superfici in calcestruzzo molto lisce, applicare prima del

rasante **K19** il **PRIMER ISOLANTE**.

N.B.: Per la posa di rivestimenti colorati attendere che il prodotto sia perfettamente essiccato



(circa 7 gg.) a seconda dello spessore applicato e delle condizioni atmosferiche.

AVVERTENZE

- Applicare a temperature comprese tra i 6° C e 35° C.
- Non mescolare **K19** Bianco e Grigio con altre sostanze.
- Non aggiungere acqua al prodotto in fase di indurimento
- Non applicare il prodotto in presenza di forte vento e in pieno sole
- Proteggere il materiale fresco dalla pioggia, dal gelo e dalla rapida essiccazione.

DATI TECNICI

Prodotto conforme alla normativa UNI EN 998-1

Categoria GP-CSIV-W1

Consistenza	Polvere
Colore	Grigio o Bianco
Acqua di impasto	25% circa
Tempo di vita dell'impasto	3÷4 ore
Spessore max di applicazione	4-5 mm per ogni mano d'applicazione
Consumo come collante *	4-6 Kg/m ²
Consumo come rasante *	1,5-3 Kg/m ²
Adesione al supporto	>1.1 N/mm ²
Conducibilità termica λ	0.45 W/mk
Permeabilità al vapore μ	35
Conservazione	6 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro informazione ai sensi del DM del 10 maggio 2004
Confezioni	Sacchi da 25 Kg. Pallet da 1500 kg

* **Consumo in funzione delle condizioni del sottofondo.**

VOCI DI CAPITOLATO

La rasatura di superfici irregolari in interni ed esterni viene effettuata con **K19** Bianco e Grigio **COLLANTE - RASANTE**, a base di leganti idraulici e inerti selezionati, con granulometria massima di 0.7 mm.

Aggiunta l'acqua in proporzione del 25% circa, il prodotto viene steso con spatola d'acciaio in una o due passate con spessore max. per ognuna di 4 - 5 mm.

Dopo un tempo di attesa di circa 7 giorni si potrà procedere all'applicazione delle finiture colorate.